



NS4414 (Norsk Standard 4414) krav til björkved i 40L säckar

Klassificering	Class Extra	Class I	Class II	Class III
Träslag	Björk med fint utseende (barken inte helt avsliten)	Lövträ Björk, ek, ask, bok, lönn och rönn. får inte blandas	Alla träslag kan blandas	Alla träslag inklusive bak, och rivningsved kan blandas
Tolerans mot fast röta	Tolereres inte	Upp till 10 % av Ved klabbarna	Upp till 15% av ved klabbarna	
Klabbdiameter (mätt på största klyvningsyta)	Min. 8 cm / max. 15 cm	Min. 4cm / max 18 cm. Max 20% av klabbarna kan vara under 8 cm eller över 15 cm	Min. 4cm / max 18 cm. Max 20% av klabbarna kan vara under 8 cm eller över 15 cm	Obegränsat Max 10% av partiet får ha röta
Klyvning	Alla klabbar skall vara klyvda	90% av klyvd	Runda med maximalt tvärmått på 8 cm är tillåtna	Max 18 cm
Längder/avvik "a"	+ - 1 cm	+ - 2 cm	+ - 10%	Krävs inte för klabbar under 18 cm
Mögel och missfärgning	Tolereras inte	Max 10%	Något lite får förekomma	+ - 10%
Fuktighet	Max. 20%	Max 22%	Max 25%	Max 25%
Diverse standard längder	25,30,40,50 cm	25,30,40,50 cm	25,30,40,50 cm	25,30,40,50 cm
Klass Extra:	Klass Extra, som namnet antyder, är den bästa veden. Endast björkträ med max 20 % fuktighet uppfyller denna klassbeteckning. Ved Klabbens diameter måste vara mellan 8 och 15 cm, och röta tolereras inte.			
Klasse 1:	I klass 1 ska endast lövträ säljas, förutom björk är även ask, ek, bok, lönn och rönn tillåtna. Men träslagen kan inte blandas. En fuktkvot på upp till 22 % accepteras här.			
Fuktighetskrav:	Tyvärr registrerar Norsk Ved då och då att journalister missförstår fuktkraven och skriver att allt virke som säljs får ha max 20 % fukt. Detta är fel. Detta krav gäller endast om veden marknadsförs som klass Extra. Trä med en fukthalt mellan 20%-25% är också inom klasserna för kommersiell ved och brinner utmärkt. Men vedproducenterna försöker alltid efter bästa förmåga att torka virket så att fuktkvoten sjunker under 20 % innan leverans. https://www.norskved.no/norsk-standard-4414			